

Sơn Euro Polymers UP-222

SKU UP-222



Thương hiệu: Europaint

Nhà cung cấp: Euro Paint

Danh mục: Sơn

Xem trực tuyến: <https://shop.dezon.vn/product/son-euro-polymers-up-222/>



Mô tả

Sơn Euro Polymers UP-222 là giải pháp chất lỏng tạo màng gốc Polyurethane hai thành phần cao cấp, được thiết kế chuyên dụng cho bề mặt sàn và nền công trình cả trong nhà lẫn ngoài trời. Sản phẩm sở hữu các đặc tính cơ lý vượt trội với độ bền kéo tuyệt vời, độ giãn dài nổi bật cùng khả năng đàn hồi, chịu va đập và chống mài mòn phi thường. Khi hoàn thiện, UP-222 tạo nên một lớp màng bảo vệ liên tục, không mối nối, có khả năng chịu đựng tốt mọi vết nứt hay sự rung lắc từ cấu trúc nền. Với bảng màu sắc tùy chọn mang lại vẻ ngoài thẩm mỹ và sang trọng, sản phẩm là sự lựa chọn lý tưởng cho sàn các sân vận động, phòng tập thể dục, sân tennis, cũng như các khu vực đòi hỏi tính năng chống rung, giảm ồn và chịu tải trọng đi lại cao như nhà máy, kho bãi, văn phòng, bệnh viện và trường học.

Thông số kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, Sơn Euro Polymers UP-222 có độ cứng 85 ± 5 (Shore A), cường độ kéo đứt đạt $\geq 4.5\text{N/mm}^2$ và độ giãn dài khi đứt lên tới $\geq 200\%$. Sản phẩm được cung cấp theo bộ 35 Kg bao gồm Thành phần A (10 Kg) và Thành phần B (25 Kg) với tỷ lệ pha trộn cố định là 1 : 2.5 theo trọng lượng. Định mức thi công lý thuyết của hệ sơn này dao động từ 1.25 – 1.35 kg/m²/mm độ dày, khuyến nghị thi công 2 lớp bằng rulo, chổi quét, bay thép hoặc cào răng cưa chuyên dụng trên bề mặt đã được nghiệm thu lớp sơn lót (như UP-100 cho nền khô hoặc EP-2WT cho nền ẩm). Sau khi khuấy đều từ 3–5 phút, hỗn hợp có thời gian thi công khoảng 30 ± 20 phút ở nhiệt độ 30°C; màng sơn sẽ khô chạm tay sau 30 phút và đạt độ khô hoàn toàn để đưa vào sử dụng sau 24 đến 48 giờ.

Nhà cung cấp

EURO PAINT

Dự án hoàn tất: 2 (1 đối tác tham gia)

Sản phẩm: 0

<https://shop.dezon.vn/sup/euro-paint/>

